

## Karta tymczasowa

### Właściwości Lantor LRC Soric

#### Właściwości fizyczne

Grubość	mm	1,5	2	3
Szerokość	cm	127	127	127
Zużycie żywicy	kg/m <sup>2</sup>	b. d.	0,8	1,0
Gramatura w stanie suchym	g/m <sup>2</sup>	b. d.	135	200
Gęstość po impregnacji	kg/m <sup>3</sup>	b. d.	470	450

#### Właściwości mechaniczne po impregnacji

Właściwości mechaniczne		Nienasycona żywica poliestrowa	Żywica epoksydowa	Metoda badawcza
Wytrzymałość na ściskanie (kompresja 10%)	MPa	6	6	ISO 844
Wytrzymałość na zginanie	MPa	8,5	11	ASTM D790
Moduł sprężystości przy zginaniu	MPa	630	750	ASTM D790
Wytrzymałość na oddzieranie	MPa	2,25	B. d.	ASTM 273-61
Moduł sprężystości przy oddzieraniu	MPa	15	B. d.	ASTM 273-61

#### Zastosowanie

<b>Kompatybilne żywice</b>	Poliestrowe Epoksydowe Winyloestrowe Fenolowe
<b>Sposób użycia</b>	HLU Infuzja próżniowa (Lekkie) RTM

Wszystkie informacje zostały podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji ich prawdziwości. Zostały one przedstawione użytkownikowi pod rozważę i do dalszej weryfikacji.

#### Dystrybutor:

Reja sp. z o.o.  
ul. Chrościckiego 19  
02-404 Warszawa  
Polska

[www.reja.com.pl](http://www.reja.com.pl)

Tel. +31-318-537111  
Faks: +31-318-537-420  
[www.reja.com.pl](http://www.reja.com.pl)

#### Więcej informacji:

Lantor BV  
Verlaat 22, PO Box 45  
3900 AA VEENENDAAL  
The Netherlands

[www.lantor.nl](http://www.lantor.nl)

Tel. +31-318-537111  
Fax.: +31-318-537-420  
[info@lantor.nl](mailto:info@lantor.nl)

STD0307

#### Uwaga

Podane informacje mają pomóc w wyborze materiału. Wierzymy, że są one prawdziwe, ale nie możemy zagwarantować, że produkt nadaje się do wykorzystania w zamierzony sposób ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności związanej z jego użyciem. Użytkownik, akceptując produkt, do którego odnosi się ta karta, bierze na siebie obowiązek dokładnego przetestowania go w celu ustalenia jego przydatności przed rozpoczęciem produkcji. Jest ważne, aby użytkownik zawsze sam sprawdził właściwości używanych przez siebie materiałów. Lantor B.V. nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej ani domniemanej, w szczególności gwarancji wartości handlowej ani przydatności do określonego celu. Z treści tej karty nie należy domniemywać jakiegokolwiek gwarancji ani zachęty do naruszania jakichkolwiek praw lub regulacji.